

Pokyny pre podkladové materiály Coretec®

Tieto pokyny spoločnosti Coretec pre podkladové materiály sa vzťahujú na Coretec® Sound Core®, Pro Core® a Mineral Core®. Stále platí povinnosť prečítať si a rešpektovať našu príručku pre inštaláciu Coretec. V prípade nedodržania pokynov na inštaláciu Coretec® a týchto pokynov nebude uplatnená záruka Coretec®.

Všetky výrobky Coretec® majú pripevnenú korkovú podložku, avšak za predpokladu dodržania týchto požiadaviek je možné pridať ešte ďalšiu podložku.

Nedodržanie týchto pokynov bude mať vplyv na kvalitu inštalácie a môže viesť k poškodeniu podlahovej krytiny (výškový rozdiel, ktorý by potom mohol viesť k poruche systému click a k delaminácii). Ak by tieto chyby súviseli s inštaláciou, nemusela by sa na ne, ako už bolo uvedené, vzťahovať naša záruka.

Ponúkame dodatočnú 3 mm korkovú podložku Subersol 3 (odkaz: 60 CORK 101), ktorá je schválená na použitie s našimi výrobkami Coretec®. Rolky sú široké 1 meter a dlhé 10 metrov. Neváhajte a požiadajte svojho zástupcu spoločnosti Coretec® o ďalšie informácie.

Akákoľvek použitá podkladová vrstva musí spĺňať tieto parametre:

Vlastnosť	Popis	Požadovaná hodnota
PC	Vyrovnanie lokálnych nerovností	$\geq 0.5 \text{ mm}$
R λ , B (celý podlahový systém)	Vhodné pre podlahové vykurovanie: (H) alebo chladenie (C) pod nášľapnou vrstvou	H : $\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$ C : $\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$
R λ	Tepelná izolácia Vykurovanie na nášľapnej vrstve	$\geq 0.03 \text{ m}^2\text{K/W}$ Vyššia hodnota R ako hodnota R podlahovej krytiny
DL75	Trvalá záťaž spôsobená chôdzou atď.	$\geq 100,000$ cyklov
CS	Pevnosť v tlaku pri definovanom tlakovom namáhaní	$\geq 350 \text{ kPa}$
CC	Trvalá záťaž spôsobená nábytkom atď.	$\geq 35 \text{ kPa}$

- **Poznámka 1:** hodnoty tlmenia nárazového hluku podlahovej krytiny a podkladu sa nemôžu sčítať.
- **Poznámka 2:** Coretec® nenesie zodpovednosť v prípade výrobnnej chyby podkladu.
- **Poznámka 3:** pridanie podkladovej vrstvy môže mať vplyv na požiarnu klasifikáciu.